

agroperfecta®

5 - warstwowa folia do sianokiszzonek z wydmuchu 5 - layer blown bale wrap film

Charakterystyka:

Features

- **Zaawansowana 5-warstwowa folia LLDPE**
5 layer coex LLDPE film
- **Wysoka wytrzymałość na przebicie**
High puncture resistance
- **Optymalna kleistość**
Optimum adhesive properties
- **Wysoka odporność na zrywanie**
High tear resistance
- **Filtr UV na 12 miesięcy**
12 months UV resistance
- **Rozciąg folii do 80%**
Up to 80% stretch
- **Stać kontrola jakości**
Permanent quality control



Specyfikacja techniczna/Technical data sheet

			Tolerancja / Tolerance
Szerokość folii / Film width (mm)	500	750	± 4%
Długość nawoju / Reel length (m)	1800	1500	± 5%
Ilość rolek na palecie / nr of reels/pallet	48	40	
Nawój / Cling	zew. / outside	zew. / outside	
Kolor / Colour	biały / white	biały / white	

Właściwości / Properties	j.m. /unit	Wyniki / Limit values	Metoda / Method
Odporność na rozdarcie / Tear strenght M.D. T.D.	g	≥190 ≥585	ASTM D1922 rev. 89
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength M.D. T.D.	N/mm ²	≥30 ≥23	ASTM D882 rev. 91
Wydłużenie przy zerwaniu / Elongation at break M.D. T.D.	%	≥620 ≥800	ASTM D882 rev. 91
Test kulki / Ball drop	g	≥250	ASTM D1709 rev.85

